

AK-75 固化剂

***概述:** AK-75 是 TDI 芳香族聚氨酯固化剂

***典型物性:**

有效物含量	75±1%
NCO	12.5-13.5
比重	V-Y
游离单体	≤0.5%
色值	≤1 (Gardner)
溶剂	醋酸丁酯

***溶解性:** AK-75 可溶于甲苯、二甲苯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、硝化纤维、酮类、溶剂石脑油等溶剂。TR-50 与醇酸树脂、丙烯酸树脂、聚酯、乙酸丁酯纤维素、硝基体系中有很好的溶解性。不得采用含有反应基团的溶剂（醇、胺）否则会于 AK75 反应。AK75 对潮气十分敏感，因此必须采用除水溶剂稀释。

***特性与用途:** 优良的机械性能、高硬度
快干、耐低温
相溶性好

***适用范围:** 木器漆
聚氨酯面漆
丝网油墨
底漆
薄膜涂层
合成皮革涂料

***包装规格 :** 220 公斤桶，18 公斤罐

***存储:** 置于密闭容器存放在室内干燥环境中，温度保持在 5-30℃，在密闭原装条件下稳定期为 6 个月

***安全:** 小心取用，避免接触皮肤与眼睛。其它资料请参考物质安全资料表。

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性